LITHIUM SECONDARY BATTERY

Patent Number:

JP3059963

Publication date:

1991-03-14

Inventor(s):

KURIYAMA KAZUYA

Applicant(s):

YUASA BATTERY CO LTD

Requested Patent:

☐ JP3059963

Application Number: JP19890195731 19890727

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01M10/40

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To enhance charging/discharging efficiency and cyclic life as well by make use of electrolyte solution wherein the derivation of pyrrole is added to organic solvent medium dissolving lithium salt. CONSTITUTION: A negative electrode 6 wherein lithium is used as an active material, a positive electrode 4 and electrolyte solution wherein the derivative of pyrrole is added to organic solvent medium dissolving lithium salt are used. The loading of the derivative of pyrrole shall be 0.01 to 1.0mol/l, and as the derivative of pyrrole to be added, more than one kind of compounds selected from N-methyl pyrrole, 2-methyl pyrrole and the like may be used. By this constitution, charging/discharging efficiency can be enhanced.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平3-59963

®Int.Ci.⁵

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)3月14日

H 01 M 10/40

A 8939-5H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

49発明の名称

リチウム二次電池

②特 願 平1-195731

@出 願 平1(1989)7月27日

@発 明 者 栗 山 和 哉 大阪府高槻市城西町6番6号 湯浅電池株式会社内

①出 願 人 湯浅電池株式会社 大阪府高槻市城西町6番6号

85 AE 8

1. 発明の名称

リチウム二次電池

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) リチウムを活物質とする負極と、正徳とリ チウム塩を解解した有機容嫌に、ピロールの 誘導体を添加した監解液を用いたことを特徴 とするリチウム二次電池。
 - (2) ピワールの誘導体の添加量が有機溶媒に対して 0.01 ~ 1.0 mol/g である 請求項 1 記載のリチウム二次電池。
- 5. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、リチクム二次電池に関するものである。

従来技術とその問題点

従来、リチウム二次電池は、正徳活物質として二硫化モリブデン(NOS2)、三酸化モリブデン(NOO2)や 五 散化パナジウム(V2O3)等の 無磁物質、 負極と

して金属リチウムやリチウムイオンを吸煙、放出する合金、さらに電解液として、過塩素酸リチウム、ホウフッ化リチウム、 スフッ化 ヒ酸リチウム等のリチウム塩を溶かしたプロピレンカーポネートの溶液等が知られている。

これらの正、負極及び電解級の組み合わせにより、非常にたくさんの構成が考えられるが、 電池のエネルギー密度を考慮した場合、金属リ チウムを負極に用いた系が最も有利と考えられる。

しかし、金髯リチウムを負ែに、過塩素酸リ テウムを溶解したプロピレンカーポネートの溶 依を電解液として用いた関連は、サイタル試験 関始級早期にリチウムデンドライトが原因と考 えられる充放電効率の低下により、電池容量が 減少し、問題であった。

また、最近では、種々の添加剤が超楽されて いるが、依然としてその充放電効率は低く、激 足できないのが現状である。

発明の目的

- 2 -

本発明は、上記の問題点に低み、充放電効率 及びサイクル寿命を改良したリチウム二次電池 を提供することを目的とする。

発明の構成

本発明は、上記目的を遊成するべく、リチウム塩を容解した有機溶媒にピロールの誘導体を添加した電解液を用いたことを特徴とするリチウム二次電池である。

又、ピロールの誘導体の添加量が有機器鉄に対して $0.01\sim 1.0$ mol/g である 前記 リチウム二次電池である。

作用

リチウムの充放電効率が低くなる原因として、 リチウムによる海媒の混元反応により、リチウムが電気化学的に不活性化すること、及び折出 したリチウムの脱落(リチウム表面と非接触。) によるものと考えられる。

したがって、電解液中におけるリチウムの充 放電効率を向上させるためには、リチウム極と 電解液の界面の状態を変化させ、溶媒ーリチウ

- 3 -

マンガン85 重量部、湯電材であるアセチレンプラック10重量部、及び結粕剤であるポリテトラフルオロエチレン5 重量部を混錬し、厚さ0.7 mmのシート状に成形した後、直径15.0 mm に打ち抜いた。その後、高温実空乾燥し、あらかじめケース1 に溶接しておいた正極集電体5 に圧着した。6 は金銭リチウムであり、厚さ0.4 mm、直径16 mm で 負極集電体7 に圧着した。8 はポリプロゼレン製像孔膜からなるセパレータである。

電解液は、プロピレンカーポネート(PO)、及びジメトキシエタン(DME)の混合液とし、混合比率を1:1とした。これらに、添加剤としてNーメチルピロールを0.1 mol/&、さらに溶質として過塩素酸リチウム(LiClO₄)を、1 mol/& 溶解したものを用いた。

この様にして作製した電池Aについて、次の 試験を実施した。

サイクル試験

試験温度:25℃

ム間の反応、及びデンドライトの成長を抑制する必要がある。 上記の彻成において、リチウムの充故電効率は向上する。

その理由は明確ではないが、

实施例

- ③ 添加剤がリチウム傷に吸着され、溶媒とリチウムの反応を抑制する。
- ② 添加剤がリチウムと反応し、リチウム値表面に Li⁺ イオン伝導性の保護膜を形成する。 リチウムイオンは、その膜を通って折出するため、裸媒との位接反応が卸制される。 の2点と推察される。

以下、本発明の詳細について、実施例により 説明する。

第1図は、正図化二酸化マンガン、負極に金 類リチウム、及び非水溶媒からなる電解液を用 いたリチウム二次電池を示す。図中1は正復端 子を兼ねたケース、2は食徳端子をなす封口板、 3はケースと對口板を絶殺するポリアロピレン 製ガスケット、4は正版であり、これは二酸化

- 4 -

充電: 定電流 0.5 mA、 終止電圧 3.5 V 放電: 定電流 1.0 mA、 的止電圧 2.4 V 比較例

電解液の溶媒をPC、及びDMB、混合比率を1・1とした以外は、すべて実施例と同様の電池Bを作製し、同様の方法で試験を実施した。

第2図に、サイタル試験の結果を示す。第2 図から明らかなように、電池 A は電池 B に比べ 容量の低下が少なく本発明の効果が発揮されて いるのがわかる。

本発明による有機溶鉄は、基本的に限定されるものではないが、例えば、プロピレンカーボネート、エチレンカーボネート、ジェチャンカーボネート、エーブチロラクトン、スルホラン、1,3ージメチルー2ーイミダゾリ ピノンに代表される高簡電平溶鉄、及び、テトラヒドロフラン、1,2ージメトキシエタン、1,3ージオキソラン、4ーメチルー1,3ージオキソランに代表される低粘度容数がある。これらの中から1銀以上

の溶媒を用いた電解液を使用する。

尚、添加するピロールの誘導体は、ドーメチルピロール、2ーメチルピロールなどの中から 選択された1額以上の化合物を用いることができる。

溶質であるリチウム地は、従来からこの系の 電解級に、用いられているものであれば、どの ようなものでも良い。例えば、通塩紫酸リチウ ム(L10104)、 ホウフッ化リチウム (L18F4)、 六フッ化ヒ酸リチウム (L1A6F6)、 大フッ化 リン酸リチウム (L1PF6) 等から選択された1 独以上の非水電解液の溶質として用いられてい るリチウム塩を使用することができる。

ピロールの誘導体の添加量は、0.01~1.0 mol/ 健康が適当である。その理由として、0.01 mol/ 化より少ない場合は、添加による効果が少なく、1.0 mol/ 化より多い場合では、添加剤の過多がイオン電導度やリチウム傷の電気化学反応に悪影響を及ぼし、添加無に比べて特性が低下するからである。

発明の効果

上述した如く、本発明は光故電効率及びサイクル寿命を改良したリチウム二次電池を掛供することが出来るので、その工衆的価値は極めて大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例におけるリチウム 二次電池の従断面図、第2図は、本発明の実施 例における電池の特性比較図である。

1 …ケース

2 … 對口板

3 … ガスケット

4 … 正额

5 … 正愿集冠体


6 … 自福

7 … 負極集配体

8…セパレータ

出頭人 漫类電池株式会社

- 7 -



第 2 図

140
初 120
期 100
量 80
比 (%) 60

40

- 本発明
20

- 従来品

0 2 4 6 8 10 12 14
サイクル数 (~)